ISO-STAIN 875

Полупрозрачная гибридная пропитка

Совершенно матовая

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ISO-STAIN 875 представляет собой полупрозрачную пропитку на водной основе, образующую гладкую поверхность. Она создана на основе смеси уретана и масла с высокой проникающей способностью. Она разработана для использования как в помещениях, так и для наружных работ. Легко наносится и быстро сохнет. Эта пропитка защищает древесину от ультрафиолетовых лучей. **ISO-STAIN 875** можно использовать для коммерческих и жилых проектов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Эта пропитка подходит для внутренних и внешних поверхностей. **ISO-STAIN 875** необходимо наносить на хорошо подготовленные поверхности. Ее можно наносить на большинство пород древесины, таких как сосна, кедр, красное дерево, обработанное дерево и бревна. Древесина должна быть новой или на нее нанесен один или два слоя полупрозрачной пропитки. Ее можно использовать на сайдинге, заборах, террасах, патио, деревянной мебели, дверях и окнах, полах, карнизах, шкафах и т. д.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Избегать нанесения при температуре ниже 10 ° C.
- Не наносить под прямыми солнечными лучами.
- Не смешивайте с другими пропитками
- При нанесении второго слоя покрытие может стать непрозрачным.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ISO-STAIN 875 разработана таким образом, чтобы глубоко проникать в древесные волокна, предотвращая отслаивание поверхности в любой форме.
- В ее состав входят компоненты, замедляющие рост плесени.
- Защищает древесину от ультрафиолета.
- Достаточно одного слоя, чтобы подчеркнуть естественную красоту дерева.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВРЕМЯ СУШКИ	Повторное нанесение:	На отлип:	Пешеходное движение:
	N / A	4 часа	12 часов

При 25 ° Цельсия

Относительная влажность 50%
Может отличаться в зависимости от цвета

ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ: (для 3,78 л)	37–46 м² (400–500 футов²) Может отличаться в зависимости от поверхности
Рекомендуемая толщина слоя	
Влажный:	3,2 - 4 мил
Сухой:	0,48 - 0,60 мил
Уборка	Теплая мыльная вода
Связующее	Уретан и льняное масло
Разбавление	Вода
Воспламеняемость	N / A
Точка возгорания	N / A
% твердых веществ по весу	15%
% твердых веществ по объему	15%
VOC	<250 г / л

БЛЕСК	**60 °**	2-6%
Совершенно матовый	**85 °**	13-17%

БАЗЫ

	946 мл	3,78 л	18,9 л	
875-0 Прозрачный	X	X		Макс. 3 унции красителя / 3,78 л
				мин. 1 унция красителя / 3,78 л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ЭКСТЕРЬЕР:

Новая или обработанная древесина, подвергшаяся воздействию погодных условий: настоятельно рекомендуется нейтрализовать любой видимый или нежелательный рост плесени, чтобы предотвратить шелушение. Используйте смесь из 1 части отбеливателя и 3 частей воды. Смочите поверхность и нанесите смесь на дерево. Дайте постоять от 10 до 20 минут, потрите щеткой, затем промойте, используя мойку высокого давления. Повторяйте по мере необходимости, пока не получите здоровую твердую поверхность без мертвых / серых древесных волокон. Дайте дереву высохнуть в течение 48 часов. Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой № 80 или № 100.

ИНТЕРЬЕР:

Поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой № 150 или № 220. Пыль нужно удалить пылесосом или тряпкой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот продукт готов к использованию и не требует разбавления. Перед употреблением хорошо перемешать. Для получения однородного покрытия достаточно одного слоя. Отделка может стать непрозрачной, если второй слой будет нанесен по мокрому. Чтобы пропитка хорошо впиталась во время нанесения, рекомендуется использовать кисть из нейлона и полиэстера. Использование валика не рекомендуется.

ЭКСТЕРЬЕР: прежде чем ходить по поверхности, дайте ей высохнуть не менее 12 часов. После использования, кисти промойте теплой мыльной водой.

ИНТЕРЬЕР: Нанесите пропитку на древесину, дайте ей впитаться до получения желаемого цвета, затем протрите чистой тканью для удаления излишков материала.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Нанесите на пропитку лак, чтобы за поверхностью было легко ухаживать. Без лака на пропитке древесина останется пористой, и за ней будет сложнее ухаживать.

ХРАНЕНИЕ

Храните пропитку в сухом месте и поддерживайте температуру от 10 ° C до 30 ° C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Держите крышку закрытой, когда продукт не используется.
- Избегайте замораживания.